



- ① Der hugges rille i støbeskel 30 x 50 mm.  
Rillen udfyldes med VANDEX UNI 1 MØRTEL - ca. 3 kg/lb.m.

Alternativ

Den udhuggede rille svømmes med VANDEX SUPER - ca. 0,15 kg/lb.m.  
Herefter opfyldes med sand/cement 3:1.

- ② Gulv svømmes med VANDEX SUPER - 1,5 kg/m<sup>2</sup> - før udstøbning af nyt slidlag.

Alternativ

- Gulv svømmes med VANDEX BB 75 - 6 kg/m<sup>2</sup>.
- Nyt slidlag 8-12 mm med VANDEX UNI 1 MØRTEL - 16-24 kg/m<sup>2</sup>.
- Nyt slidlag 8-12 mm med VANDEX UNI 2 MØRTEL - 16-24 kg/m<sup>2</sup>. Meget slidstærk.

- ③ VANDEX BB 75 - 6 kg/m<sup>2</sup> - før oppudsning eller maling eller  
VANDEX BB WHITE - 6 kg/m<sup>2</sup> - for færdig hvid overflade.

- ④ Ønskes en færdig pudset væg, påføres 10 mm VANDEX RENOVERINGSPUDS HVID - 12,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Lecablokke**

Kældervægge af lecablokke kan ikke med sikkerhed tættes fra indvendig side, da vand kan løbe inde i lecablokkene.