

Neutralisering af sulfatsalte

- **Additiv til cement mørtel**
- **Danner vand-uopløselige komponenter**
- **Beskytter mod fremtidige sulfat skader**
- **Blyfri**

Produktbeskrivelse

VANDEX ANTI-SULFAT er et cementholdigt additiv til pudsmørtel. Produktet kan tilsættes VANDEX ROUGH CAST, VANDEX UNI 1 MØRTEL eller sand/cementmørtel.

Egenskaber

VANDEX ANTI-SULFAT reagerer med sulfat og danner uopløselige komponenter som beskytter og forebygger fremtidige nedbrydende skader forårsaget af sulfat salte.

Forbehandling

Alle flader afrenses omhyggeligt for kalkpuds, hvidtekalk, maling, asfalt m.m. ved tørre metoder op til 1 meter over højeste saltudblomstring. Krads fugerne ud og kost overfladen for løst materiale og støv. Affald fjernes med det samme.

Hvis der også forekommer nitrat-salte skal underlaget først behandles med VANDEX MINERALIT forud for VANDEX ANTI-SULFAT behandlingen.

Blanding

VANDEX ANTI-SULFAT blandes omhyggeligt med tørmørtelen efter følgende forhold inden vandtilsætning:

1 kg VANDEX ANTI-SULFAT blandes med 5 kg VANDEX ROUGH CAST

eller

1,25 kg VANDEX ANTI-SULFAT blandes med 25 kg VANDEX UNI 1 MØRTEL

eller

1,25 kg VANDEX ANTI-SULFAT blandes med 25 kg sand/cementmørtel 3:1.

Påføring

Puds tilsat VANDEX ANTI-SULFAT påføres væggen som afretningslag eller underlag for enhver efterfølgende vandtætning med VANDEX BB 75.

Der påføres minimum et pudslag på 10 mm. Ved kraftig sulfat angreb skal der påføres min 15 mm puds.

Hvis VANDEX ANTI-SULFAT tilsættes VANDEX UNI 1 MØRTEL eller VANDEX ROUGH CAST skal forskrifterne for påføring af de enkelte produkter følges.

Da sulfat salte er vandbårne, er det nødvendigt at foretage en efterfølgende vandtætning med VANDEX BB eller VANDEX Renoveringspudssystem.

Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5°C eller på underafkølede flader.

Værktøj rengøres med vand. Hærdet materiale fjernes mekanisk.

Efterbehandling

De behandlede områder skal holdes fugtige i mindst 24 timer og beskyttes mod sol, vind og frost.

Forbrug

1 kg/m² VANDEX ANTI-SULFAT pr. 10 mm puds med VANDEX UNI 1 MØRTEL eller sand/cementpuds.

1 kg/m² VANDEX ANTI-SULFAT pr. 5 mm VANDEX ROUGH CAST påført som 50% udkast (spredt udkast).

Emballage

14 kg plastspand.

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt, og holdbarheden er 12 måneder i uåbnet original emballage.

Sikkerhed

Produktet indeholder cement. Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Mal-Kode: 00-4 (1993)

PR-nr. 1166038

Se desuden sikkerhedsdatabladet

DB varenr.: 7961048

TEKNISKE DATA	
Udseende	Pulver
Farve	Cementgrå
Densitet (pulver) [kg/l]	ca. 1.23
<i>Alle data er bestemt som middelværdier under laboratoriebetingelser. I praksis kan underlagets forudgående behandling, påvirkninger under påføringen, som temperatur, fugtighed, underlagets sugeevne såvel som efterbehandling påvirke disse værdier.</i>	

Informationen i dette tekniske datablad er baseret på vores mangeårige udvikling og de dermed forbundne erfaringer. Vi kan imidlertid ikke stille garanti for et succesfuldt resultat, da forhold vedrørende den individuelle opgave, udførelse og anvendelse er udenfor vores kontrol. Oplysninger om forbrug er generelle og kan i visse tilfælde blive højere.



VANDEX A/S
Søren Nymarks Vej 4
8270 Højbjerg

Mail: info@vandex.dk
www.vandex.dk
tlf.: 87 477 477

ANTI-SULFAT

VXANTI-SULFAT0814DK