


Fleksibel vandtætningsmørtel

- Høj fleksibilitet
- Fremragende vedhæftning
- Revneoverbyggende
- Kan påføres med sprøjte
- På beton og teglsten

 0761	EN 1504-2:ZA, 1d, 1e Overfladebeskyttelse														
Vandex Isoliermittel GmbH Industriestr. 19-23 DE-21493 Schwarzenbek 09 005/006 EN 1504-2:2004	<table border="0"> <tr> <td>CO₂-gennemtrængelighed</td> <td>S_D > 50 m</td> </tr> <tr> <td>Vanddamp diffusion</td> <td>Klasse I S_D < 50 m</td> </tr> <tr> <td>Kapillær absorption</td> <td>W < 0,1 kg/m² · h^{0,5}</td> </tr> <tr> <td>Revneoverbygning</td> <td>A3 (20 °C)</td> </tr> <tr> <td>Vedhæftningsstyrke</td> <td>≥ 0,8 MPa</td> </tr> <tr> <td>Brandmodstandsevne</td> <td>Klasse E</td> </tr> <tr> <td>Farlige stoffer</td> <td>Følger 5.3</td> </tr> </table>	CO ₂ -gennemtrængelighed	S _D > 50 m	Vanddamp diffusion	Klasse I S _D < 50 m	Kapillær absorption	W < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	Revneoverbygning	A3 (20 °C)	Vedhæftningsstyrke	≥ 0,8 MPa	Brandmodstandsevne	Klasse E	Farlige stoffer	Følger 5.3
CO ₂ -gennemtrængelighed	S _D > 50 m														
Vanddamp diffusion	Klasse I S _D < 50 m														
Kapillær absorption	W < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}														
Revneoverbygning	A3 (20 °C)														
Vedhæftningsstyrke	≥ 0,8 MPa														
Brandmodstandsevne	Klasse E														
Farlige stoffer	Følger 5.3														

Produktbeskrivelse

VANDEX BB 75 E er et to-komponent cement-baseret, polymermodificeret produkt, sammensat af VANDEX BB 75 (pulver komponent) og VANDEX PK 75 (væske komponent).

Anvendelse

VANDEX BB 75 E finder anvendelse på:

- Beton og teglmurværk
- Vandtætning og beskyttelse mod vand og fugt
- Sikrer revneoverbyggende beskyttelse til underlag med potentielle revnedannelser
- Fundamenter, bundplader, kældervægge, udvendige støttevægge, støbeskel.

Egenskaber

Produktets sammensætning af portland cement, specialbehandlet kvartssand, aktive komponenter og den polymere komponent gør, at membranen er vandtæt og elastisk.

Produktet har optimale egenskaber omkring vedhæftning, og kan derfor anvendes på såvel vandrette som lodrette overflader. På grund af elasticiteten er produktet velegnet til forsegling af overflader med termo- eller svindrevner samt dilatationsfuger og støbeskel når der indbygges fiberarmering eller VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE. Den færdige behandling er diffusionsåben og modstandsdygtig over for frost og varmepåvirkninger efter hærdningen. VANDEX BB 75 E er en effektiv karbonatiserings-bremse (CO₂).

Forbehandling

Overflader, der skal behandles, skal fremstå faste, rene og jævne med en åben porestruktur (ru). Løse partikler, puds, maling, bitumen osv. fjernes ved mekaniske metoder eller f.eks. ved sandblæsning ind til rent underlag.

Kanter, stenreder, revner og andre defekter repareres med VANDEX UNI 1 MØRTEL.

Svage områder skal hugges ud og repareres VANDEX UNI 1 MØRTEL.

Sivende vand skal standses med VANDEX PLUG.

Overfladerne, der skal behandles, må være let fugtige, men ikke mættet med vand.

Blanding

Ryst VANDEX PK 75 (væske komponent) grundigt før brug. Bland 25 kg VANDEX BB 75 med 10 kg VANDEX PK 75 i en ren beholder.

Rens dunken med lidt vand, og hæld det i blandingen. Det øger bearbejdigheden for produktet. Mekanisk omrøring med en hurtiggående mixer anvendes i minimum 3 minutter indtil en klumpfri og homogen masse er opnået. Rør jævnlige i blandingen under brug.

Påføring

VANDEX BB 75 E påføres med stålbræt eller egnet sprøjteudstyr. Påføringen skal ske af minimum 2 gange med en samlet lagtykkelse på 2-3 mm. Der må højst påføres 4 kg/m² pr. gang.

Stålbræt:

Første lag skrubes grundigt ind i overfladen, så maksimal vedhæftning opnås og evt. lufthuller udfyldes. Herefter påføres første lag til den specificerede tykkelse. Andet lag påføres mens første lag stadig er klæbrig, normalt inden for 2-4 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Det første lag må ikke beskadiges under påføring af andet lag.

Sprøjte:

VANDEX BB 75 E kan påføres med sprøjteudstyr beregnet til påføring af svummørtel.

For at opnå det optimale spraymønster bør det maskinmæssigt være muligt at justere tilførslen af mørtelmængde og luftryk og luftmængde. Dyse størrelse er som udgangspunkt 6 mm.

Det første lag Vandex sprøjtes i cirkulære bevægelser med sprøjtedysen vendt 90° mod underlaget. Hold en passende afstand og reguler luftryk og mængde. Afret løbende materialet og stryg overfladen med en blød børste for at sikre god vedhæft for efterfølgende lag. Det afsluttende lag kan efterlades som sprøjtemønstret giver, eller det kan bearbejdes til ønsket overflade.

Anvend ikke ved temperaturer under +5 °C, eller på frostafkølede underlag.

Værktøj rengøres med vand. Hærdet materiale fjernes mekanisk.

Efterbehandling

Beskyttes mod ekstreme vejrpåvirkninger (sol, vind og frost). Belægningen skal beskyttes mod regn de første 24 timer.

Produktet skal være gennemhærdet før vandkontakt. Undgå vandfilm eller kondens på overfladen de første 7 dage. Sørg for en relativ fugtighed på 60 - 80 %, og en god ventilation i lukkede områder.

Tilbagefyldning af opgravninger eller montering af isolering kan ske 3 dage efter færdiggørelsen af Vandex behandlingen. Hvis der er risiko for beskadigelse af membranen under tilbagefyldning (f.eks. skarpkantet materiale) skal den beskyttes hensigtsmæssigt.

Overfladebehandling

Overflader behandlet med VANDEX produkter, som skal beklædes eller males bør tørre og hærde i mindst 28 døgn. Behandlinger ovenpå VANDEX skal være alkaliresistente. Dekorative overflader, maling og lignende påført på den passive side af vandpåvirkningen anbefales at være diffusionsåbne.

Forbrug

Type af vandpåvirkning	Anbefalet påføringsmængde over alt	Påføringer
Vand uden tryk	2,5 – 3,5 kg/m ²	1 - 2
Ved vandtryk	3,5 – 5,5 kg/m ² Afhængig af vandtryk	2 - 3

Bemærk: Forbruget kan variere afhængig af underlagets beskaffenhed og påføringsmetode.

Emballage

VANDEX BB 75 25 kg PE-forede sække
VANDEX PK 75: 10 kg plastdunk.

Opbevaring

VANDEX BB 75 skal opbevares tørt, og holdbarheden er 12 måneder i uåbnet original emballage.

VANDEX PK 75 skal opbevares frostfrit og beskyttes mod sollys, og holdbarheden er 8 måneder i uåbnet original emballage.

Sikkerhed

Produktet indeholder cement. Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelsehandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Sørg for god ventilation ved brug indendørs.

Pulver: VANDEX BB 75:
Malkode: 00-4 (1993)
PR-nr. 1166046
DB Varenr.: 7960917
Se desuden sikkerhedsdatabladet samt DoP

Væske: VANDEX PK 75:
Malkode: 00-1 (1993)
PR-nr. 1400365
DB Varenr.: 7961204

Malkode for brugsklar blanding: 00-4 (1993)
Se desuden sikkerhedsdatablade samt DoP

DB Varenr.: 7960917 + 7961204

TEKNISKE DATA		
	Pulver komponent	Polymer komponent
Udseende	Gråt pulver	Mælkehvid væske
	Våd blanding	Hærdet
Farve	grå	grå Ikke egnet til dekorationsmæssige formål
Densitet [kg/l]	ca. 1.7	
Anvendelsestid ved 20 °C [min.]	ca. 30	
Afbinding ved 20 °C [tim.]		ca. 3 - 6
Brudforlængelse ved 20 °C [%]		ca. 20
Brudstyrke ved 20 °C [MPa]		ca. 0.8
Revneoverbyggende ydeevne ved 20 °C [mm]		≤0.8
Yderligere data	Se CE mærkning	Se CE mærkning
<i>Alle data er bestemt som middelværdier under laboratoriebetingelser. I praksis kan underlagets forudgående behandling, påvirkninger under påføringen, som temperatur, fugtighed, underlagets sugeevne såvel som efterbehandling påvirke disse værdier.</i>		

Informationen i dette tekniske datablad er baseret på vores mangeårige udvikling og de dermed forbundne erfaringer. Vi kan imidlertid ikke stille garanti for et succesfuldt resultat, da forhold vedrørende den individuelle opgave, udførelse og anvendelse er udenfor vores kontrol. Oplysninger om forbrug er generelle og kan i visse tilfælde blive højere.



VANDEX A/S
Søren Nymarks Vej 4
8270 Højbjerg

Mail: info@vandex.dk
www.vandex.dk
tlf.: 87 477 477

BB 75 E