

## **Overflade forstærker**

- **Overfladeforstærkning med dybdevirkende beskyttelse af beton og cementholdige underlag**
- **Klar til brug**

### **Produktbeskrivelse**

VANDEX MINERALIT er et produkt baseret på silikater til forstærkning af strukturen i mineralske byggematerialer.

### **Anvendelse**

Anvendes på beton og cementholdige underlag.

### **Egenskaber**

VANDEX MINERALIT forbedrer strukturen i mineralske byggematerialer gennem fysio-kemisk proces. Ved krystallisering produceres bindinger, som øger styrken og densiteten i underlaget.

### **Forbehandling**

Underlaget skal være tørt og fri for løst materiale, støv, asfalt, maling m.m. Løse fuger, overflade defekter m.v. udbedres før påføringen. Tilstødende overflader som glas, træ osv. skal tildækkes.

### **Blanding**

Produktet leveres klar til brug som væske og må ikke fortyndes med vand eller opløsningsmidler.

### **Påføring**

Påfør VANDEX MINERALIT i 1 eller 2 omgange med kost eller lavtryks sprøjte. Værktøj rengøres med vand og sæbe.

### **Forbrug**

Ca. 150 – 250 ml/m<sup>2</sup>, afhængig af underlagets sugsevne.

### **Emballage**

10 l plastdunk

### **Opbevaring**

Produktet skal opbevares frostfrit, og holdbarheden er 24 måneder i uåbnet original emballage.

### **Sikkerhed**

Produktet er alkalisk. Opbevares utilgængelig for børn. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller. Ved hudkontakt, skyl med rigelig vand. Ved øjenkontakt, skyl øjeblikkelig med rigelig vand og søg læge.

Mal-Kode: 0-4 (1993)

PR-nr.: 1400672

Se desuden sikkerhedsdatabladet

**DB varenr.: 7961022**

TEKNISKE DATA		
Udseende		Klar vandig væske
Farve		Farveløs
Densitet ved 20 °C	[kg/l]	ca. 1.14
Ph værdi		ca. 11.5
<i>Alle data er bestemt som middelværdier under laboratoriebetingelser. I praksis kan underlagets forudgående behandling, påvirkninger under påføringen, som temperatur, fugtighed, underlagets sugeevne såvel som efterbehandling påvirke disse værdier.</i>		

Informationen i dette tekniske datablad er baseret på vores mangeårige udvikling og de dermed forbundne erfaringer. Vi kan imidlertid ikke stille garanti for et succesfuldt resultat, da forhold vedrørende den individuelle opgave, udførelse og anvendelse er udenfor vores kontrol. Oplysninger om forbrug er generelle og kan i visse tilfælde blive højere.



VANDEX A/S  
Søren Nymarks Vej 4  
8270 Højbjerg

Mail: [info@vandex.dk](mailto:info@vandex.dk)  
[www.vandex.dk](http://www.vandex.dk)  
tlf.: 87 477 477